A premium lubricant from the LubeMaster division of Certified Laboratories
Un lubrifiant supérieur de LubeMaster une division de Produits de Laboratoires Certifiés

YOU CAN RELY ON CERTIFIED®

LUBEMASTER™
DIVISION OF CERTIFIED LABORATORIES

PREMALUBE™/mc

Aluminum Complex Lubricant for Food Plant and Other Industrial Uses

Lubrifiant à complexe d'aluminium pour établissements alimentaires et autres usages industriels

SPECIMEN

Si usted no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa inglés que se la explique completamente antes de usar este producto.

Not intended for household use or resale. • Read the entire label before using this product. Non conçu pour usage domestique ou revente. • Lire toute l'étiquette avant l'emploi.

PREMALUBE

CAUTION

MAY CAUSE SKIN AND EYE IRRITATION

CAUTION: Contains Petroleum oil. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wear neoprene or nitrile rubber gloves if repeated or prolonged contact is likely. Wear safety glasses with side shields if the method of application presents the likelihood of eye contact. Wash thoroughly after handling.

FIRST AID

FOR SKIN CONTACT: Wipe away material with a cloth. Wash with soap and water. Seek medical attention if irritation develops. Discard or clean clothing and shoes.

FOR EYE CONTACT: Rinse the eyes with water. Remove any contact lenses and continue flushing with plenty of water for several minutes. Seek medical attention if irritation develops.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

See the Material Safety Data Sheet for more information.

MISE EN GARDE

PEUT CAUSER UNE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE

MISE EN GARDE : Contient de l'huile de pétrole. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants en néoprène ou en caoutchouc nitrile en cas de contact cutané répété ou prolongé. Porter des lunettes protectrices avec écrans latéraux si la méthode d'application présente des risques de contact oculaire. Se laver à fond après l'emploi.

PREMIERS SOINS

CONTACT CUTANÉ : Enlever le contaminant à l'aide d'un chiffon. Nettoyer à fond avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe. Jeter ou nettoyer les vêtements et les chaussures.

CONTACT OCULAIRE : Rincer les yeux sous l'eau. Retirer les lentilles cornéennes et continuer de rincer à grande eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin en cas d'irritation.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.

CERTIFIED LABORATORIES
Division of/de NCH Corporation
P.O. Box 2493, Ft. Worth, Texas 76113-2493
239 Orenda Road, Brampton (ON) Canada L6T 1E6
www.certifiedlabs.com • ©2010 NCH Corporation

NET WEIGHT/POIDS NET : _____

- **Withstands high temperatures, heavy loads, extreme pressure and wet conditions**
- **Superior heat reversion - resolidifies to its original form after being melted and recooled**
- **Resists rust, corrosion and water washout - protects metal better than clay-thickened or calcium soap greases**
- **Exceptional shear stability - drop point 500°F (260°C); flow point 0°F (-18°C)**
- **Recommended for intermittent operation up to 400°F (204°C) with frequent relubrication**
- **Multipurpose - for any application not requiring a white grease, including Automotive, Construction, Farming, Food Plants, Marine, Paper Mills, Steel Mills and Textile/Rubber Industry**
- **Provides protection when other lubricants fall short - in alternating hot and cold temperature applications, extreme pressures and speeds and in the presence of water. Coats friction surfaces with a lasting film of molybdenum disulfide and graphite.**

US Steel Mill Grease Specifications

- Roll Neck Grease Req. No 340
- Extra Duty EP Grease Req. No 352
- Ball and Roller Bearing Req. No 371
- Military Spec. MIL-G-23549C
- Caterpillar MPG
- Extreme Pressure Grease Req. No 350
- Extreme-Temp. Req. No 355, 370 & 372
- Mill Utility Grease Req. No 375
- CASE 251H EP
- Ford M1693A

Suitable for use as a non-food contact lubricant in U.S. Federally inspected meat and poultry plants.

Acceptable for use as a general lubricant in Canadian food plant establishments.

DIRECTIONS FOR USE: NOTE

1. DO NOT MIX WITH CLAY OR BENTONITE GREASES
2. Certain greases are not compatible and may fail to perform properly when mixed. This can result in equipment failure and damage. Old grease should be purged prior to use. For additional information on compatibility and purging consult CERTIFIED or your CERTIFIED representative.
3. Avoid food contamination during application and storage.
4. Do not use on food contact surfaces.
5. Prior to application of the product in food handling areas, all food as well as any surfaces which directly contact food should either be removed from the vicinity or otherwise protected.

For bearing-type grease fittings, fill with PREMALUBE until the old grease is forced out. For other surfaces, use a degreaser such as CERTIFIED TEKÜSOLV™ II to remove the old grease. Care should be taken to keep PREMALUBE from becoming contaminated. Keep containers covered so they do not get water or dirt or other abrasive particles inside. Keep grease guns clean and wipe dust and dirt off fittings before greasing.

STORAGE RECOMMENDATIONS: For maximum product life, store indoors. Outdoor storage tip: store containers on their side to help prevent water accumulation on a flat end and consequent product contamination.

For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300. MADE IN THE U.S.A.

TO REORDER IN CANADA, CALL TOLL-FREE 1-800-268-3034
POUR COMMANDER AU CANADA, COMPOSER SANS FRAIS LE 1-800-268-3035 - FAX 1-800-646-6662

TO REORDER IN THE UNITED STATES CALL TOLL-FREE 1-800-527-9929 - FAX 1-800-456-0121

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

- **Résiste à des températures élevées, à de lourdes charges, à des pressions extrêmes et à des conditions humides**
- **Propriété supérieure de retour de chaleur : se resolidifie pour reprendre sa consistance initiale après avoir fondu puis refroidi**
- **Résiste à la rouille, à la corrosion et aux lavages par l'eau : protège mieux le métal que les graisses épaissies à l'argile et les graisses à base de savon de calcium**
- **Stabilité au cisaillement exceptionnelle : point de goutte de 260 °C (500 °F); point d'écoulement de -18 °C (0 °F)**
- **Recommandé dans le cadre d'un fonctionnement intermittent jusqu'à une température limite de 204 °C (400 °F) avec une relubrification fréquente**
- **Usages multipes : conçu pour toute application ne nécessitant pas une graisse blanche, incluant l'industrie automobile, la construction, l'industrie agricole, les établissements alimentaires, la marine, les usines de pâtes et papier, les aciéries, les usines textile et l'industrie du caoutchouc**
- **Protège là où les autres lubrifiants ont échoué, soit dans des applications de températures froides et chaudes en alternance, des pressions et des vitesses extrêmes et en présence d'eau. Recouvre les surfaces de friction d'un film durable de bisulfure de molybdène et de graphite.**

Spécifications US Steel Mill

- Graisse de paliers de frottement, norme no 340
- Graisse extrême-pression pour service très rigoureux, norme no 352
- Graisse de roulements à billes et à rouleaux, norme no 371
- Spécifications militaires MIL-G-23549C
- Caterpillar MPG
- Graisse extrême pression, norme no 350
- Graisse extrême-température, normes nos 355, 370 et 372
- Graisse d'aciérie d'usage général, norme no 375
- CASE 251H EP
- Ford M1693A

Peut être utilisé comme lubrifiant sans contact avec des aliments dans les usines de transformation des viandes et des volailles dont l'inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis.

Utilisation acceptable comme lubrifiant d'usage général dans les usines canadiennes de transformation des aliments.

MODE D'EMPLOI : NOTE

1. NE PAS MÉLANGER AVEC DES GRAISSES À BASE D'ARGILE OU DE BENTONITE.
2. Certaines graisse ne sont pas compatibles et pourraient perdre leur efficacité une fois mélangées. Ceci peut entraîner des dommages ou des défaillances d'équipement. La vieille graisse doit être éliminée avant l'emploi. Pour plus d'information sur la compatibilité et l'élimination de la vieille graisse consulter PRODUITS DE LABORATOIRES CERTIFIÉS ou votre représentant CERTIFIÉS.
3. Éviter toute contamination des aliments pendant l'usage et l'entreposage.
4. Ne pas utiliser sur les surfaces en contact avec des aliments.
5. Avant d'appliquer le produit dans les zones de transformation des aliments, tous les aliments ainsi que les surfaces en contact direct avec les aliments doivent être retirés d'à proximité ou autrement protégés contre le produit.

Pour des opérations de graissage de type à billes, les remplir de PREMALUBE jusqu'à ce que la vieille graisse soit expulsée. Pour les autres surfaces, utiliser un dégraissant tel que TEKÜSOLV™ II de CERTIFIÉS afin d'enlever la vieille graisse. Prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter toute contamination la graisse. Fermer les contenants entre les utilisations pour éviter toute pénétration d'eau, de saleté ou de particules abrasives. Préserver la propreté des pistolets graisseurs et essuyer la poussière et la saleté des raccords avant de procéder au graissage.

RECOMMANDATIONS D'ENTREPOSAGE : Pour assurer une durée de vie maximale du produit, entreposer à l'intérieur. Entreposage extérieur : Placer les contenants sur le côté afin de prévenir une accumulation d'eau à une des extrémités du contenant et prévenir les risques de contamination du produit.

Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300. FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

4464CLBP 1M011